offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

AĽUMINIUMLINA

Enligt SS EN 50182

Samtliga linor högerslagna.

LB nummer	Aera mm^2	Namn	Diameter mm	Uppbyggnad trådantal x diameter mm	Vikt kg/km	Brottkraft kN	Driftström[1] A	Korttids-ström[2] kA
1107999	99	Kattfot	12,8	7 x 4,25	271	15,9	380	8,1
1107915	157	Gullviva	16,3	19 x 3,26	436	26,2	510	12,9
1107924	241	Vallmo	20,1	19 x 4,02	663	38,6	660	19,7
1107932	329	Renfana	23,6	37 x 3,37	910	54,5	795	26,9
1107945	454	Akleja	27,7	61 x 3,08	1260	75,0	975	37,1
1107959	593	Hampdån	31,7	61 x 3,52	1640	95,0	1150	48,4
1107977	774	Stormhatt	36,2	61 x 4,02	2140	124	1360	63,2
1107991	910	Solros	39,2	61 x 4,36	2520	146	1500	74,3

1) Kontinuerlig strömbelastningen är beräknad för en ledartemperatur av +85°C, omgivningstemperatur +30°C, frekvens 50 Hz, resistivitetens tempe-raturkoefficient 0,00403, emissionsfaktor 0,7, absorptionsfaktor 0,9, vind-hastighet 0,6 m/s, latitud 60°N.
2) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +85°C i linorna, som ger en sluttemperatur av +200°C