



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

KÖPPARBELAGD STÅLLINA, (COPPERWELD)

Linorna är belagda med koppar så att en
konduktivitet av 40%
enligt IACS erhålles.

Samtliga linor högerslagna.

LB nummer	Area mm ²	Diameter mm	Vikt kg/km	Brottkraft kN	Ekivalent koppararea mm ²	Benämning AWG
<i>1109735</i>	58,6	9,79	487	14,1	35	7 nr 8
<i>1109750</i>	73,9	11,00	614	17,8	50	7 nr 7
<i>1109770</i>	93,1	12,34	774	22,4	70	7 nr 6
<i>1109780</i>	126	14,53	1052	30,3	83	19 nr 9
<i>1109795</i>	159	16,32	1327	38,3	95	19 nr 8