offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

LIŇA AV ALUMINIUMLEGERING

Enligt SS EN 50182 samt SS 424 08 14.

Samtliga linor högerslagna.

LB nummer	Area mm^2	Diameter mm	Uppbyggnad trådantal x diameter mm	Vikt kg/km	Brottkraft kN	Korttids-ström[1] kA
AlMgSi-lina enligt SS EN 50182-Al7						
1108262	62	10,1	7 x 3,37	170	17,2	5,9
1108299	99	12,8	7 x 4,25	271	25,3	9,4
1108215	157	16,3	19 x 3,26	436	43,7	15,1
1108224	241	20,1	19 x 4,02	663	61,6	22,9
1108232	329	23,6	37 x 3,37	910	90,7	31,4
1108245	454	27,7	61 x 3,08	1260	125	43,2
1108259	593	31,7	61 x 3,52	1640	157	56,4
1108277	774	36,2	61 x 4,02	2140	197	73,6
1108291	910	39,2	61 x 4,36	2520	232	86,6
Al 59-lina enligt SS 424 08 14						
1108862	62	10,1	7 x 3,37	170	15,6	6,0
1108899	99	12,8	7 x 4,25	271	22,8	9,5
1108815	157	16,3	19 x 3,26	436	39,7	15,2
1108824	241	20,1	19 x 4,02	663	55,5	23,0
1108832	329	23,6	37 x 3,37	910	82,5	31,5
1108845	454	27,7	61 x 3,08	1260	113	43,4
1108859	593	31,7	61 x 3,52	1640	143	56,7
1108877	774	36,2	61 x 4,02	2140	178	73,0
1108891	910	39,2	61 x 4,36	2520	209	87,0

1) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +50°C i linorna, som ger en sluttemperatur av +200°C